



- широка палитра цветов
- атмосферостойкая
- антикоррозионный грунт
- преобразователь ржавчины

Назначение и свойства:

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Соединяет свойства декоративной эмали, антикоррозионного грунта и преобразователя ржавчины. Экономичная. Однородное износостойкое покрытие, выдерживает воздействие воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Легко наносится. Быстро сохнет. Выпускается различных цветов.

Код: 05-020

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Тип покрытия | Маговое | Время высыхания | 6 часов |
| Поверхность | Металл | Расход | 120-180 г/м ² |
| Назначение | Для наружных и внутренних работ | Температура нанесения | от +5 до +35 °С |
| Растворитель | Сольвент, уайт-спирит | Срок службы | До 3 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения |
| Запах | Присутствует | Условия транспортировки | Морозостойкая (до -40 °С) |

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом.

Рекомендации:

При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие 120-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 6 часов. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, антикоррозионные наполнители, пигменты, растворитель, сиккатив и функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:

Грунт-эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ТУ 2312-015-88753220-2006

Фасовки:

0,9 кг.; 1,9 кг.; 2,7 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

Цвета:

белая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, красно-коричневая, оранжевая, серая, синяя, чёрная, шоколадная

